



a.v. ingeniería

soluciones para la construcción profesional

FRISOCOLOR PISCINA

Mortero coloreado de dos componentes especial para acabado en Piscina.

Descripción:

Frisocolor Piscina, es un friso superficial coloreados, a base de agregados naturales Silíceos, aditivos coloreados de dos componentes formulado especialmente para la elaboración de acabados superficiales coloreado de bajo espesor en Piscinas.

Características:

Frisocolor Piscina, es un mortero pre dosificado de dos componentes, envasado en sacos de 25 kilos más un galón de Látex de adherencia, elaborado a base de agregados Silíceos seleccionados limpios y libres de cloruros. Este mortero, está diseñado para facilitar el trabajo en obra que permite lograr acabados óptimos, embelleciendo las piscinas.

Rendimiento:

El rendimiento de un saco de 25 kilos más un Galón de Látex, rinde de aproximadamente 7 m²,. El rendimiento depende del espesor que se aplique y de la rugosidad de la supercie. Normalmente se coloca una base primero para luego colocar el acabado final con el mismo material, pero con una granulometría menor, que permite dar el enlucido.

Procedimiento de Mezclado:

Se coloca 1 saco de 25 kilos en un recipiente apto para el mezclado, y se le añade la solución de la Parte B, diluida, la cual se ajusta dependiendo de las necesidades, se mezcla y se deja reposar para que se esponje hasta obtener la consistencia deseada de aplicación. En condiciones normales se usa 1 Galón de Látex se diluye con 1/2 Galón de Agua. El resto de Látex se usa como Primer de adherencia, previamente humedecida la superficie con agua. Al mezclar proporciones más pequeñas se debe mantener la relación para evitar cambio de tonalidades, falta de adherencia y resistencia en la mezcla.

Aplicación:

Frisocolor Piscina, se aplica sobre la superficie con llana metálica, primero se aplica una capa como base y luego se aplica la segunda capa para el acabado final, la cual se enluc hasta lograr un acabado liso. Este acabado se logra sin añadir agua a la superficie y su requemado o alisado debe hacerse cuidadosamente para no manchar el producto con la llana, para tal efecto use llana de acero inoxidable. Una vez colocado el Frisocolor piscina, se debe esperar uno o dos días para que el producto seque y luego ser Sellado con **Sellofix Mate ,Satinado o una combinación de ambos..**

Almacenamiento:

Se recomienda almacenar el **Frisocolor Piscina** en sus envases originales sobre Paletas de madera y tapado con plásticos para evitar el contacto con la humedad del ambiente. En condiciones normales y siguiendo las instrucciones especificadas, un saco de **Frisocolor Piscina** pudiera ser almacenado por 45 a 180 días.

Consulte con su distribuidor.

Recomendaciones:

. -Antes de colocar el producto, se debe esperar como mínimo 5 minutos, para que el producto se hidrate bien y así su viscosidad se ajuste a la trabajabilidad deseada.

. - La superficie tiene que estar libre de polvo y grasas y se debe hidratar previamente y luego imprimir con el mismo Látex, para así aglutinar cualquier partícula de polvo residual que quede libre en la superficie.

Evite colocar el producto en exteriores los días lluviosos, alguna duda **Consulte con el distribuidor.**

Presentación:

Saco de 25kilos.
1 Galón de Látex

Color:

Hasta 20 Colores